

# Granito

## Ficha Técnica

Producto: Verde Ubatuba


Composición: Granito

Acabado de la superficie: Pulido

Uso del material: Superficie de granito diseñada para el uso interior, exterior, encimeras de cocinas, baños, suelos, revestimientos y otros usos similares.

Dimensiones (cm): 2.90x1.90

Espesor (cm): 1.5



| Características                                                              | Norma de ensayo                   | Valores        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|
| Denominación petrográfica                                                    | UNE-EN 12407                      | Monzodiorita   |      |
| Densidad aparente (Kg/m3)                                                    | UNE-EN 1936                       | 2.620 ± 0,01   |      |
| Absorción de agua por presión atmosférica (%)                                | UNE-EN 13755                      | 0,28 ± 0,02    |      |
| Resistencia a la compresión (MPa)                                            | UNE-EN 1926                       | 122,81 ± 13,42 |      |
| Resistencia a la flexión bajo carga concentrada                              | UNE-EN 12372                      | 8,59 ± 1,22    |      |
| Variación de la resistencia a la flexión después de 48 ciclos hielo-deshielo | UNE-EN 12371:02                   | 14,7           |      |
| Resistencia a la abrasión                                                    | UNE-EN 1341 Anexo C               | 15,69 ± 0,49   |      |
| Carga de rotura de anclaje                                                   | EN13364                           | 2.257,9 521,6  |      |
| Valor medio                                                                  |                                   | 1368,7         |      |
| Desviación típica                                                            |                                   |                |      |
| Valor mínimo esperado                                                        |                                   |                |      |
| Resistencia al deslizamiento                                                 | UNE EN 14231                      | Húmedo         | Seco |
| Acabado Superficial Pulido                                                   |                                   | < 15           |      |
| Resistencia al fuego                                                         | Decisión de la Comisión 96/603/EC | Clase A1       |      |