

Mármol

Ficha Técnica

Producto: **Calacatta**

Composición: **Mármol**

Acabado de la superficie: **Pulido**

Uso del material: Superficie de mármol diseñada para el uso interior, baños, suelos, revestimientos y otros usos similares.

Dimensiones (cm): **2.15x1.80**

Espesor (cm): **1.5**



<i>Características</i>	<i>Norma de ensayo</i>	<i>Valores</i>
Densidad aparente (Kg/m ³)	UNE-EN 1936	2710 ± 4,1
Porosidad abierta (%)	UNE-EN 1936	0,2 ± 0,0
Coeficiente de absorción de agua (% en peso)	UNE-EN 13755	0,07 ± 0,01
Resistencia a la compresión	UNE-EN 1926	102 ± 13
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Valor medio (MPa)	UNE-EN 12372	17,3 1,8
Desviación estándar (MPa)		13,7
Valor mínimo esperado		
Variación de la resistencia a la flexión después de 48 ciclos hielo-deshielo	UNE-EN 12371:02	19
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 14231:2004	32 ± 1,8
Acabado superficial apomazado (SRV húmedo)		
Resistencia al fuego	Decisión de la Comisión 96/603/EC	Clase A1