

# Mármol

## Ficha Técnica

Producto: **Palomino**

Composición: **Mármol**

Acabado de la superficie: **Pulido**

Uso del material: Superficie de mármol diseñada para el uso interior, baños, suelos, escaleras, revestimientos y otros usos similares.

Dimensiones (cm): **3.25x0.65**

Espesor (cm): **1.5**



<i>Características</i>	<i>Norma de ensayo</i>	<i>Valores</i>	
Denominación petrográfica	UNE-EN 12407	Caliza Fosilífera	
Densidad aparente (Kg/m3)	UNE-EN 1936	2709	
Porosidad abierta	UNE-EN 1936	0,3	
Absorción de agua por presión atmosférica (%)	UNE-EN 13755	0,2	
Permeabilidad al vapor de agua	UNE-EN 12524	200 / 200	
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa)	UNE-EN 12372	8,6 4,5 1,5	
Valor medio			
Desviación estándar			
Valor inferior esperado			
Resistencia a la heladicidad después de 56 ciclos hielo-deshielo	UNE-EN 12371:02	18	
Resistencia a la compresión	UNE-EN 1926	148	
Resistencia a la abrasión	UNE-EN 1341 Anexo	19,5	
Resistencia al envejecimiento por choque térmico	UNE-ENV 12633	26,7 -5,8	
Disminución de la resistencia a la flexión			
Valor medio de variación del módulo de elasticidad dinámico			
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 14066:2003	Húmedo	Húmedo
Acabado Superficial Pulido		10 12	59 42
Acabado Superficial Apomazado			
Carga de rotura de anclaje	UNE-EN 13364	1600	
Resistencia al fuego	Decisión de la Comisión 96/603/EC	Clase A1	