

Mármol

Ficha Técnica

Producto: Capuchino

Composición: Mármol

Acabado de la superficie: Pulido

Uso del material: Superficie de mármol diseñada para el uso interior, baños, suelos, revestimientos y otros usos similares.

Dimensiones (cm): 1.60x2.60

Espesor (cm): 1.5



| <i>Características</i> | <i>Norma de ensayo</i> | <i>Valores</i> |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Densidad aparente (Kg/m ³) | UNE-EN 1936 | 2710 ± 3,2 |
| Porosidad abierta (%) | UNE-EN 1936 | 0,3 ± 0,0 |
| Coeficiente de absorción de agua (% en peso) | UNE-EN 13755 | 0,08 ± 0,01 |
| Resistencia a la compresión | UNE-EN 1926 | 102 ± 14 |
| Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Valor medio (MPa) | UNE-EN 12372 | 17,3 1,8 13,9 |
| Desviación estándar (MPa) | | |
| Valor mínimo esperado | | |
| Variación de la resistencia a la flexión después de 48 ciclos hielo-deshielo | UNE-EN 12371:02 | 19 |
| Resistencia al deslizamiento | UNE-EN 14231:2004 | 32 ± 1,8 |
| Acabado superficial apomazado (SRV húmedo) | | |
| Resistencia al fuego | Decisión de la Comisión 96/603/EC | Clase A1 |