

# Mármol

## Ficha Técnica

Producto: **Cocoa**


Composición: **Mármol**

Acabado de la superficie: **Pulido**

Uso del material: **Superficie de mármol diseñada para el uso interior, baños, suelos, revestimientos y otros usos similares.**

Dimensiones (cm): **1.50x2.50**

Espesor (cm): **1.5**



<i>Características</i>	<i>Norma de ensayo</i>	<i>Valores</i>
Densidad aparente (Kg/m <sup>3</sup> )	UNE-EN 1936	2710 ± 1,2
Porosidad abierta (%)	UNE-EN 1936	0,3 ± 0,0
Coefficiente de absorción de agua (% en peso)	UNE-EN 13755	0,08 ± 0,3
Resistencia a la compresión	UNE-EN 1926	102 ± 14
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Valor medio (MPa)	UNE-EN 12372	17,3 1,8 13,9
Desviación estándar (MPa)		
Valor mínimo esperado		
Variación de la resistencia a la flexión después de 48 ciclos hielo-deshielo	UNE-EN 12371:02	19
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 14231:2004	32 ± 1,8
Acabado superficial apomazado (SRV húmedo)		
Resistencia al fuego	Decisión de la Comisión 96/603/EC	Clase A1